



Primer Di Quarzo

Грунт-краска с кварцевым наполнителем



Описание продукта

Назначение и область применения	<p>Грунт-краска Primer di Quarzo применяется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий ТМ düfa Creative.</p> <p>Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Повышает адгезию декоративно-отделочных слоев • Облегчает нанесение декоративных покрытий • Снижает впитывающую способность основания • Экологичные компоненты
Вид материала	Подготовительное покрытие
Состав	Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, калиброванный кварцевый наполнитель, технологические добавки, вода.
Фасовка	7 кг; 14кг.

Нанесение

Основание	На предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и др.
Подготовка основания	Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.
Расход	В зависимости от типа основания и способности впитывания: 0,15-0,3 кг/м ²



Колеровка	Индивидуально, методом подбора. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами.
Инструмент	Валик, кисть, краскопульт.
Чистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Время высыхания	Сухая на ощупь - 1 час, повторное нанесение - 12 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
Нанесение	Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Primer di Quarzo. Раскатывать грунт-краску Primer di Quarzo в разных направлениях по поверхности для получения равномерной поверхности. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой.

Примечания	
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: Май 2017