

Silber extra

Эмаль серебристая

Эмаль с алюминиевой пудрой для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Превосходная эмаль с универсальной областью применения для защиты металлических, деревянных и многих пластмассовых поверхностей от погодных влияний, а также как жаростойкое покрытие для печей, отопительных и выхлопных устройств и т. п.
Свойства	Жаростойкое, защищающее от коррозии покрытие.
Цвет	Серебряный
Степень блеска	Металлический блеск
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Пигментная основа	Алюминиевый пигмент
Состав	Алюминиевая пудра, полисилоксан, растворитель, синтетическая смола
Код продукта	M-GP 03

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Непрочные части, пыль, масло, жир и другие, действующие как отделяющий слой средства полностью удалить.
Нанесение	Содержимое банки хорошо перемешать и в зависимости от структуры основания нанести 1-2 покрытия. Перед нанесением на железные поверхности снаружи необходимо нанести грунтовку, например düfa Rostschutzgrund.
Расход	Ок. 35-50 мл/м ² . Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.



Техническая информация

Разбавление	Универсальным нитроразбавителем марки "Дюфа".
Чистка рабочих инструментов	Очистить сразу после использования. Использовать универсальный нитроразбавитель марки "Дюфа".
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 30 минут. Перекрашивание после прожигания, полное отверждение после прожигания от 120 °С. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Благоприятная температура +20 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	125 мл
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку хорошо закрыть.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения помещение тщательно проветривать. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Приложение

Общие требования к основанию при покрытии новых минеральных и органических оснований внутри помещений:

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибов, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, воск, масло, слои окисления, разделительные средства и т. д. пригодными методами.

Блестящие покрытия необходимо зашлифовать. Клеевые и непрочные покрытия полностью удалить до прочного основания. Подлежащее под покрытие основание или старое покрытие необходимо проверить на совместимость с новым материалом.

См. также "Положение о подрядных строительных работах" VOB, DIN 18 363, часть C, абзац 3.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 07/2007