



düfa Premium

SILOXANE



Описание продукта

Область применения

Дисперсионная фасадная краска на основе чистого акрилата. Со структурирующим или выравнивающим эффектом для окраски минеральных штукатурок или пористого бетона. Придает вид суконно-матовой, шероховатой поверхности. Пригодна также для перекрашивания еще прочных старых дисперсионных поверхностей. Благодаря своим строительно-физическим свойствам, а также содержанию фунгицида и альгицида рекомендуется как защитное покрытие при нанесении теплоизоляции.

Свойства

Оптимальная адгезия, хорошая наполняющая способность, погодостойкая, водоотталкивающая, суконно-матовая, стойкая к промышленным воздушным выбросам и щелочам. Легко наносится, разбавляется водой, экологически безопасная и почти без запаха. Очень хорошая укрывистость, отлично укрывает углы и окантовки, с прокрашиванием зернистой поверхности, паропроницаемая.

Вид материала

Специальная фасадная краска на основе акрилового сополимера.

Параметры

Глянец: матовый G₃
Сухой остаток: 100-200 µm E₃
Макс. размер зерна: < 100 µm S₁
Паропроницаемость (sd-Wert): <0,14m (hoch) V₁
Водопроницаемость (w-Wert): ≤0,1 [kg/(m² · h^{0,5})] (niedrig) W₃

Цвет

Белый.

Плотность

Ок. 1,6 г/см³

Пигментная основа

Диоксид титана и специальные пластификаторы

Техническая информация

Вид связующего	Стирол-акрилат с эмульсией силиконовой смолы.
Состав	Дисперсия стиролакриловая, эмульсия силиконовой смолы, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, тальк, вода, добавки, консервант: метил-/бензил- и хлор-изотиациолинон.
Код продукта	M-DF 02

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать VOB, DIN 8 363, часть C, абз. 3. Непрочные покрытия полностью удалить.
Нанесение	Для грунтовочного или промжуточного покрытия: в зависимости от основания и метода нанесения разбавить водой макс. до 10%. Для финишного покрытия краску не разбавлять или добавить макс. 5% воды. Нанесение: кистью или валиком.
Расход	Ок. 14м ² /л в один слой на гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых основаниях расход соответственно больше. Точный расход устанавливается пробным покрытием на объекте.
Колеровка	Колеровка по системе Color Mix .
Светостойкость	По техническому листу BFS Nr. 26 Класс Б, группа 1-3 (в завис. от цвета)
Чистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Поверхность сухая и можно перекрашивать через 4-6 часов при температуре + 20°C и макс. влажности воздуха 65%. Покрытие стойкое к дождю через 24 часа, полное высыхание и сдача в эксплуатацию через 5 дней. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5°C для атмосферы и объекта во время нанесения и высыхания.

Указания

Фасовка	2,5 л, 10 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Техническая информация

VOC-указания

(Кат.А/с): 40 г/л (2007). Этот продукт содержит макс. 40 г/л VOC.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы с продуктом не рекомендуется пить, принимать пищу и курить. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378, при необходимости запросить техн. лист.

Утилизация

Согласно местным предписаниям.

Приложение

Нанесение: проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах" 18 363, часть С, абз.3 / Fassadenfarben

№ п.п.	Основание	Предварительная обработка и грунтование
1.	Прочные основания	Предварительная подготовка не требуется
2.	Новые штукатурки группы раствора Р I c, Р II и Р III, новый бетон	После 2-3 недельной сушки (заштукатуренные места флюатировать) обработать грунтом düfa Tiefgrund LF D 314. Также и новый бетон, с которого при необходимости удалить масло для опалубки при помощи флюатно-пенной промывки и струей горячего пара.
3.	Минеральные штукатурки, слегка осыпающаяся штукатурка и поверхностно обветренный бетон	Обработать грунтом düfa Premium FACADE PRIMER
4.	Слегка мелящиеся, прочные старые покрытия Сильно мелящиеся старые покрытия	Обработать грунтом düfa Premium FACADE PRIMER Предварительно тщательно обмыть
5.	Не прочные, отслаивающиеся старые покрытия и штукатурки	Полностью удалить и, в зависимости от структуры основания обработать грунтом düfa Premium FACADE PRIMER. При необходимости нанести промежуточное покрытие „Streichfüller“.
6.	Поверхности, пораженные плесенью, грибом или водорослями	Поражение тщательно удалить, промыть и хорошо высушить. Нанести düfa Sanierlösung FA D 113 и оставить сохнуть на 24 часа.
7.	Солевые выцветы	Сухую поверхность обмести щеткой и обработать грунтом düfa Premium FACADE PRIMER. На покрытия, нанесенные поверх солевых выцветов мы гарантию не даем.
8.	Оцинкованные поверхности	Очистить промывкой с добавлением моющего средства и применением корундовой шлифовальной ватки. Затем промыть тщательно водой.

Техническая информация

9.	Кладка из клинкера, кирпича и силикатного кирпича снаружи	Швы должны быть без трещин, пригодно только для морозостойкого качества без дополнительного подогрева. Перед нанесением поверхности должны иметь естественную влажность. Поверхности, поврежденные солями железа, никотином, сажей обработать грунтом düfa Premium FACADE PRIMER, затем нанести содержащую растворитель фасадную краску.
10.	Длительно эластичные герметики и наклейки	Не перекрашивать

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Адрес: 142434, МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Телефон: +7 (495) 221-66-66
E-mail: info@dufa.ru

Техническая информация от 05/2015