

Superweiss D 4

Краска супербелая Д 4

Дисперсионная краска для внутренних работ



Материал

Область применения	Для крайне экономических покрытий стен и потолков внутри помещений. Применяется для окрашивания штукатурок группы раствора PII и PIII, гипсовых штукатурок группы раствора PIV, бетонных-/цементноволокнистых плит, обоев "Рауфазер", а также структурных обоев из вспененного винила или бумаги и гипсокартонных плит. С хорошей укрывистостью и заполняющей способностью.
Свойства	Не содержит растворитель, способная к диффузии, с хорошей укрывистостью, прочная, легко наносится. Разбавляется водой. экологически безопасная и с нейтральным запахом. Продукту присвоен экологический знак "Голубой Ангел", поэтому почти не содержит вредные эмиссии.
Классификация по ДИН ЕН 13 300	Мокрое истирание: класс 3 Соответствует влагостойкости по ДИН 53778 Укрывистость: класс 2 При расходе 7 м ² /л Степень блеска: матовая Максимальный размер зерна: тонкая дисперсия Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природное сырье, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.
Цвет	Белый.
Степень блеска	Глубоко-матовая
Плотность	Ок. 1,5 г/см ³
Пигментная основа	Диоксид титана и пластификатор
Вид материала	Дисперсия синтетических полимеров
Состав	Дисперсия поливинилацетата, диоксид титана, карбонат кальция, мел, силикаты, вода, добавки, консервант.

Нанесение

Основание	Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Мы рекомендуем соблюдать ФОб, ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные, несущие основания внутри в дополнительной грунтовке не нуждаются. Непрочные покрытия полностью удалить.
Нанесение	При ремонтных работах в большинстве случаев достаточно одного неразбавленного покрытия. При окраске новых и контрастных, неравномерно впитывающих поверхностей нанести предварительное покрытие, разбавленное до 10 % водой. Финишное покрытие не разбавлять. Для нанесения распылением разбавить краску до нужной консистенции. Наносить кистью, валиком, распылителем. Безвоздушное распыление (airless): угол распыления 40-80 °, форсунка 0,026-0,031 дюйма, давление материала 160-180 бар.
Расход	Ок. 140-155 мл/м ² , при нанесении в один слой на гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых основаниях расход увеличивается. Точный расход определяется пробной покраской на объекте.
Разбавление	Водой, макс. 10 %.
Колеровка	Красителем "düfa Vollton- und Abtönfarbe D 230" макс. 5 %.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	Между слоями 4 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. Полное высыхание через 5 дней. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	2,5 л, 5 л, 10 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
VOС-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Cat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOС.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Дополнение

Общие требования к основанию при новом покрытии минеральных и органических внутренних поверхностей:

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибов, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, мелящиеся покрытия, цементное молочко, смола, воск, масло, разделительные средства и т. д. пригодными методами.

Глянцевым старым покрытиям придать шероховатость. Клеевые и непрочные покрытия нужно полностью удалить до прочного основания. Подлежащее покрытию основание или старое покрытие необходимо проверить на совместимость с новым материалом. См. также ФОб, часть С, ДИН 18 363, абз. 3 Проведение малярных и лакокрасочных работ.

Примечание: После грунтования поверхности не должны блестеть.

№ п.п.	Основание	Грунтовка	Промежуточное / финишное покрытие
1.	Известково-цементные, цементные штукатурки группы раствора PII, PIII	Новые штукатурки обрабатывать через 4 недели. Впитывающие или пористые штукатурки обработать грунтом düfa Putzgrund LF, сильно впитывающие или осыпающиеся штукатурки – грунтом düfa Acryl-Hydrosol Tiefgrund LF. Поверхности не должны блестеть.	1-2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
2.	Гипсовые штукатурки группы раствора PIV, PV	В зависимости от впитывающей способности основания обработать грунтом düfa Putzgrund LF или düfa Tiefgrund LF Поверхности не должны блестеть.	1-2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
3.	Плиты Фермацель и регипс	Обработать грунтом düfa Putzgrund LF. Поверхности не должны блестеть. Пожелтевшие плиты регипс окрасить пригодной изолирующей краской.	1-2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
4.	Прочные, подлежащие перекрашиванию обои, например "Пауфазер", тесненные обои и т.д.		2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
5.	Прочные старые покрытия		2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
6.	Мелящиеся, непрочные старые покрытия	Полностью удалить и обработать 1 раз грунтом düfa Tiefgrund LF	2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
7.	ДВП, ДСП, фанера и твердые волокнистые плиты	Обработать 1 раз düfa Holzisoliergrund или düfa Allgrund	1-2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4
8.	Поверхности, пожелтевшие от никотина, сажи и воды	Обработать 1 раз düfa Schnell-Renovierfarbe или düfa Nikotinfarbe	Обработать 1 раз düfa Schnell-Renovierfarbe или düfa Nikotinfarbe
9.	Поверхности, поврежденные плесенью или грибом	Удалить налет düfa Schimmelentferner	2 покрытия дисперсионной краской düfa Superweiss D 4 при необходимости добавить düfa Schimmelstopp или нанести 1-2 слоя düfa Schimmelschutz D 512.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Техническая информация от 10.2006