

## Trendfarbe - Цветные стены

Готовая к применению дисперсионная краска для внутренних работ, моющаяся, с защитой от каплеобразования



### Материал

<b>Применение</b>	<p>Подобранная по цвету дисперсионная краска для внутренних работ. Подходит для первичной окраски и ремонтных работ. Предназначена для нанесения на структурные обои и бумажные обои с древесной стружкой, бумажные обои, гипсокартон, старую дисперсионную краску и штукатурку, старую дисперсионную краску и штукатурку на основе синтетических смол, а также на каменную кладку и бетон.</p>
<b>Свойства</b>	<p>Водостойкая, готовая к применению, с защитой от каплеобразования. Ввиду ограниченности выбросов данный продукт был удостоен знака экологичности "Голубой ангел".</p>
<b>Классификация по DIN EN 13 300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Влажное истирание:</b> класс 3</li> <li>▪ Соответствует параметрам водоустойчивости согласно DIN 53778</li> <li>▪ <b>Степень блеска:</b> матовая</li> <li>▪ <b>Максимальный размер зерна:</b> мелкое (ок. 100 мкм)</li> </ul> <p>При указании параметров имеются в виду средние значения. В связи с применением в нашей продукции натурального сырья могут иметь место незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.</p>
<b>Цветовой оттенок</b>	<p><b>Контрастные цвета:</b> лайм, ночь, бриз, снег, кокос, джунгли, куркума, апельсин, орхидея, клематис, океан, рок</p> <p><b>Модные цвета:</b> ежевика, Petrol, ягодный, тирамису, Pool, Африка, Гавана, кукуруза, саванна, яблочно-зеленый, фисташка, семга, ява, кунжут, скала, чили, закат, персик, небо, галька, мальва, ваниль, абрикос и природа</p>
<b>Степень блеска</b>	<p>Матовая</p>

<b>Плотность</b>	Ок. 1,5 г/см <sup>3</sup> в зависимости от тона
<b>Тип связующего средства</b>	Дисперсионный акрилат
<b>Состав</b>	Дисперсионный поливинилацетат, цветные пигменты, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, вода, присадки, консерванты (метил-/бензил- и хлор-изотиазолинон)
<b>Код продукта</b>	M-DF 01

## Обработка

<b>Основание</b>	<p>Подходящие основания для покраски: штукатурка группы растворов PII и PIII, гипс и готовая штукатурка группы растворов PIV, строительные гипсовые плиты, гипсокартонные плиты, пенобетон, бетон, силикатный кирпич, кирпичная кладка, а также обладающие несущей способностью покрытия.</p> <p>В связи с этим рекомендуем соблюдать VOB (Правила выполнения подрядно-строительных работ), DIN 18 363, часть C, разд. 3. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обладать несущей способностью. Лишние элементы следует удалить, а поверхности тщательно очистить. Сильно впитывающие основания следует прогрунтовать глубокой грунтовкой LF. Для исправления трещин и отверстий рекомендуем использовать наполнитель.</p>
<b>Покраска/ обработка</b>	<p>В случае проведения ремонтных работ в большинстве случаев достаточно одного слоя неразбавленной краски. Для повторной окраски и контрастных, по-разному впитывающих оснований необходима предварительная окраска с разбавлением ок. 10% водой. Заключительный слой - в неразбавленном виде. При нанесении краски распылением отрегулировать в соответствии с вязкостью.</p> <p>Обработка возможна кистью, валиком и распылителем.</p> <p><u>Безвоздушный способ нанесения покрытия распылением:</u> Угол распыления 40-80°, сопло 0,026 - 0,031 ", давление распыления 160-180 бар</p>
<b>Указания</b>	Рекомендуется закрыть мебель и полы пленкой. Однако в случае попадания краски сразу же удалить ее тряпкой или губкой. При обработке взаимосвязанных поверхностей обратить внимание на то, чтобы на бочках был одинаковый номер партии.
<b>Расход</b>	Ок. 125 мл/м <sup>2</sup> , в зависимости от свойств основания. Для точной калькуляции лучше всего произвести пробную окраску.
<b>Растворение</b>	Водой, максимум 5 %.
<b>Подгонка цвета</b>	Можно смешивать друг с другом, дополнительно может подгоняться с использованием краски основного цвета и оттеночного красителя.

<b>Очистка инструмента</b>	После использования - водой, возможно с добавлением чистящего средства.
<b>Время высыхания</b>	При + 20°C и относительной влажности воздуха 65 % высыхает приблизительно через 4-5 часов и можно снова наносить краску. При прохладной температуре следует увеличить время высыхания.
<b>Температура обработки</b>	Минимум +5°C для основания и воздуха, при обработке и во время высыхания.

## Указания

<b>Размер тары</b>	Модные цвета 2,5 л
<b>Хранение</b>	Хранить в прохладном и сухом месте, не подвергать воздействию мороза.
<b>Указания по технике безопасности в связи с инструкцией по летучим органическим соединениям</b>	Предельный показатель EU для продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Данный продукт содержит <1 г/л летучих органических соединений.
<b>Рекомендации по технике безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать испарения. Во время и после обработки обеспечить хорошую вентиляцию. При соприкосновении с органами зрения и кожей тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Для водорастворимых продуктов инструмент следует немедленно после использования вымыть водой и мылом.
	Консультации по вопросам аллергии на изотиазолинон по тел. 0800 63333782. Различные маркировки указаны на паспорте безопасности.
<b>Утилизация</b>	На утилизацию следует передавать только тару без остатков продукта. Засохшие остатки материалу могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Тару с жидким остатком краски следует сдавать в пункты сбора лакокрасочных материалов. Код отходов по AVV № 080112.

## Приложение

Покраска: Информацию о проверке основания см. в VOB 18 363, часть C, разд.3 / внутренняя дисперсия

Поз.	Основание	Грунтовочное покрытие	Промежуточный соотв. окончательный слой
1.	Гипсовая штукатурка	В зависимости от впитывающих свойств сле-	1 - 2 окраски с использо-

	Группа штукатурок Р IV, Р V	дует грунтовать глубокой грунтовкой Акрил Гидрозол <b>Tiefgrund LF</b> . Блестящих мест не должно быть. См. памятку BFS № 10	ванием краски Farbige Wände
2.	Плиты Fermacell и из гипсокартона	Грунтовать глубокой грунтовкой <b>Putzgrund LF</b> . Блестящих мест не должно быть. Для пожелтевших плит из гипсокартона использовать подходящее изоляционное покрытие. См. памятку BFS № 12	Как в п. 1)
3.	Крепко схватывающие обои для покраски, например, структурные обои, тисненные обои	Без грунтования	Как в п. 1)
4.	Старое покрытие С достаточной несущей способностью	Без грунтования	Как в п. 1)
5.	Не красящие мелом, обладающие несущей способностью старые слои краски	Удалить без остатка и загрунтовать однократно глубокой грунтовкой LF	Как в п. 1)
6.	Деревянные, древесно-стружечные, фанерные и твердые волокнистые плиты	1 х с изолирующим грунтом для дерева. Альтернатива - грунтовка для любых покрытий	Как в п. 1)
7.	Пожелтевшие в результате воздействия никотина, дыма и воды поверхности	1 х быстро восстанавливающей краской либо в виде альтернативы 1 х краской для подвергшихся воздействию никотина поверхностей	1 х быстро восстанавливающей краской или в виде альтернативы 1 х краской для подвергшихся воздействию никотина поверхностей
8.	Поверхности с плесенью и грибок	Удалить налет при помощи специального средства для удаления плесени	2 слоя для цветных стен. При необходимости использовать средство, предотвращающее развитие плесени. В качестве альтернативы - 1 - 2 слоя средств для защиты от плесени.

Настоящая техническая информация составлена на основе самых последних технических сведений и нашего опыта. В связи с разнообразием оснований и условий на объектах с покупателя/потребителя не снимается обязательство по проверке наших материалов на собственный страх и риск на предмет их приспособленности для предусмотренных целей квалифицированного применения при соответствующих условиях на объекте. Из вышестоящих сведений не вытекают никакие юридические обязательства. При выходе новой версии данный документ перестает действовать.

Дополнительную информацию Вы можете получить по бесплатному номеру 0800/ 63333782.