

effekt-design Wandlasur Pearlshine

Лазурь с жемчужным блеском
дисперсионная лазурь для внутренних работ



Материал

Область применения	Лазурь для декоративной отделки внутренних стен. Идеальна для мелко- и крупнозернистых штукатурок.
Свойства	Экономичная, почти без запаха, стойкая к истиранию, легко наносится.
Цвет	Золотистый 451, серебристый 450
Степень блеска	Шелковистый блеск
Плотность	Ок. 1,05 г/см ³ в зависимости от цвета
Вид связующего	Дисперсия акрилата
Состав	Дисперсия акрилата, пигменты, вода, добавки, консервант.

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Непрочные части полностью удалить, поверхности тщательно очистить. Интенсивно впитывающие основания обработать грунтом düfa Tiefgrund LF, D 314. Рекомендуется соблюдать положение о подрядных строительных работах, часть С, ДИН 18 363.
------------------	--

Нанесение	На технически правильно подготовленное основание нанести базисную краску структурную штукатурку effekt-design Wisch-Strukturputz (грубо- или мелкозернистую) или effekt-design Relief-Wandspachtel. После полного высыхания нанести классическую лазурь effekt-design Wandlasur Classic желаемого цвета. Лазурь разбавляется водой макс. на 10 %. Окончательная отделка примыкающих друг к другу поверхностей должна выполняться без рабочих перерывов. Лазурь effekt-design Wandlasur Classic наносится техникой растирания, кручения или нанесения губкой.
Расход	Ок. 100 мл/м ² , в зависимости от техники нанесения. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой при необходимости с добавлением моющих средств.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% время высыхания 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания замедляется.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	1,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
VOC-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Дополнение

Общие требования к основанию при новом покрытии минеральных и органических внутренних поверхностей:

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибков, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, мелящиеся покрытия, цементное молочко, смола, воск, масло, разделительные средства и т. д. пригодными методами.

Глянцевым старым покрытиям придать шероховатость. Клеевые и непрочные покрытия нужно полностью удалить до прочного основания. Подлежащее покрытию основание или старое покрытие необходимо проверить на совместимость с новым материалом. См. также положение о подрядных строительных работах, часть С, ДИН 18 363, абз. 3 Проведение малярных и лакокрасочных работ.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 08/2007