

## düfatex Grund

### Грунт для дерева - дюфатекс

Грунтовка для защиты дерева от плесени, синевы и гниения, для наружных работ



#### Материал

<b>Область применения</b>	<p>Для профилактической защиты древесины снаружи от синевы, гниения, грибка и микроорганизмов в классе опасности 3. Для древесины снаружи, не имеющей контакта с землей и не находящейся непосредственно вблизи водоемов.</p> <p><b>Не применять для покрытий внутри помещений.</b> Деревозащитное средство не применять для деревянных поверхностей, находящихся согласно предписанию в непосредственном контакте с продуктами питания и кормами. Антисептики для древесины содержат биоцидные активные вещества, служащие защитой древесины от вредителей. Применять их следует только согласно инструкции и только в допущенных местах, где необходимы предохранительные меры. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.</p>
<b>Свойства</b>	<p><b>düfatex Grund</b> обеспечивает стабильную адгезию всему покрытию на деревянной поверхности, особенно в комбинации с другими продуктами Дюфатекс. Высокая проникающая способность понижает поглощение влаги древесиной. Легко обрабатывается и обеспечивает надежную защиту против поражения синевой.</p>
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Степень блеска</b>	Глубоко-матовая
<b>Плотность</b>	Ок. 0,9 г/см <sup>3</sup>
<b>Связующая основа</b>	Алкидная смола
<b>Состав</b>	<p><u>Активная добавка:</u> 3 г/кг 3-под-2-пропинилбутилкарбамат, 2-бутаноноксим, алкидная смола, уайт-спирит без ароматизированных углеводов, добавки.</p>
<b>Код продукта</b>	M-BA 01

## Нанесение

<b>Основание</b>	<p>Основание должно быть очищенным от загрязнений, отделяющих веществ (масло, жир, воск), чистым, сухим и прочным. Тропические сорта древесин требуют особой подготовки. См. технический лист "Подготовка тропических видов древесин".</p> <p>Допустимое количество наносимого материала: 200-250 мл/м<sup>2</sup></p> <p>Влажность древесины, замеренная в нескольких местах на глубине мин. 5 мм у деревянных конструкций с заданными размерами не должна превышать 13 ± 2 %, у конструкций с ограниченно и незадаанными размерами 18 %. Пропитанную древесину обрабатывать дальше после соблюдения необходимого времени высыхания, но не позднее чем через 4 недели.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Наносить грунт можно кистью или методом окунания. Твердые, тропические и содержащие смолу мягкие породы древесин обмыть перед покрытием нитроразбавителем. Сорта древесин, подверженные поражению грибком (хвойные породы) обработать грунтом <b>düfatex Grund</b> 1 раз кистью или окунанием. Через 16 часов при макс. влажности воздуха 65 % можно наносить последующие покрытия. Тропические породы древесин тщательно обмыть универсальным нитроразбавителем или вычистить сухие поры латуновой щеткой.</p> <p><u>Примечание:</u> На строительные элементны или древесины, подверженные сильным погодным воздействиям, необходимо нанести укрывающее покрытие.</p>
<b>Расход</b>	<p>Ок. 120-160 мл/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.</p>
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	<p>Рабочие инструменты очистить сразу после использования. Для чистки использовать разбавитель синтетической смолы или уайт-спирит.</p>
<b>Время высыхания</b>	<p>При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 4 часа, перекрашивание через 16 часов.</p> <p>При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.</p>
<b>Температура нанесения</b>	<p>Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.</p>
<b>Фасовка</b>	<p>750 мл, 5 л</p>
<b>Хранение</b>	<p>В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.</p>



## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	<p>Антисептики содержат биоцидные активные добавки, защищающие древесину от микроорганизмов и должны применяться только согласно инструкции и в допущенных местах. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ помещение тщательно проветривать. Во время работы с продуктом не рекомендуется принимать пищу, пить и курить. При попадании в глаза или на кожу сразу промыть чистой водой. Хранить вдали от источников воспламенения. При проглатывании не вызывать рвоту. Срочно вызвать врача и показать упаковку/этикетку. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.</p> <p><b>Важное указание:</b> С биоцидами обращаться осторожно. Перед применением прочитать обозначения и информацию о продукте.</p>
<b>VOС-указания</b>	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 750 г/л VOС.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/63 33 37 82.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.duefa.de](http://www.duefa.de)