

## LIKE

Интерьерная акриловая краска,  
очищающая воздух



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	<p>Краска способна нейтрализовать 98% формальдегида в воздухе. Инновационная гипоаллергенная формула и отсутствие в составе летучих органических веществ (VOC) делают düfa LIKE идеальным выбором помещений с повышенными требованиями к экологичности и безопасности покрытия.</p> <p>Для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков по минеральным (бетон, кирпич, штукатурка), деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону и т. п.</p> <p>Рекомендуется наносить в помещениях с умеренной влажностью, таких как коридоры, детские комнаты, офисы, спальни, гостиные, кабинеты, столовые, кладовки, раздевалки.</p> <p>Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.</p>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нейтрализует 98% формальдегида, находящегося в воздухе внутри помещений</li> <li>• Инновационная гипоаллергенная формула</li> <li>• Не содержит летучие органические вещества (VOC)</li> <li>• Высокий экологический стандарт качества</li> <li>• Без запаха;</li> <li>• Комфортно наносится, ложится ровно, без брызг.</li> </ul>
<b>Класс мокрого истирания</b>	<p>Класс 2 по DIN EN 13300. (Соответствует «стойкая к истиранию» согласно DIN EN 53778). Покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких моющих средств.</p>
<b>Цвет</b>	<p>Белый.</p>
<b>Степень блеска</b>	<p>Глубокоматовая</p>
<b>Колеровка</b>	<p>База 1. На колеровочной машине по системе Color Mix. Краска предназначена для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки.</p>
<b>Плотность</b>	<p>1,56 г/см<sup>3</sup></p>

# Техническая информация

<b>Расход</b>	При однослойном покрытии составляет около 10 м <sup>2</sup> /л на 1 слой. Минимальный расход достигается по прогрунтованной, гладкой, тщательно подготовленной поверхности. Точный расход определяется пробным выкрашиванием и зависит от фактуры основания и его впитывающей способности.
<b>Состав</b>	Сополимерная дисперсия, реологические добавки, пигменты, наполнители, вода.
<b>ЛОС</b>	Менее 10 г/литр (фактически находится в пределах 6-9 г/литр), что укладывается в требования стандарта Экологического союза (≤10 г/литр), ГОСТ 33290 ЛКМ в строительстве (≤30 г/литр) и проекта Технического регламента «О безопасности лакокрасочных материалов» (≤30 г/литр).
<b>Фасовка</b>	2,5л, 9л.

## Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Основание должно быть прочным, сухим, несущим и свободным от высолов, шлаков, антикоррозионных элементов или других разделяющих слоев, мешающих адгезии, и соответствовать современным техническим требованиям. Рекомендации к подготовке основания в таблице №1.
<b>ВАЖНО!</b>	При грунтовании грунтом глубокого проникновения после высыхания не должны возникать глянцевые, избыточно загрунтованные участки поверхности, т.к. они могут мешать адгезии с последующим покрытием. Глянцевые участки следует обработать абразивом до матового состояния.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Для достижения желаемых свойств поверхности необходимо нанесение в два слоя. Первый слой наносить не разбавляя или разбавляя макс. 10% водой. Финишный слой наносить не разбавляя водой. Нанесение кистью или валиком. Для стандартного нанесения валиком мы советуем валик для внутренних работ с 12-18 мм ворсом. Для избежания видимых стыков покрытия нанесение должно быть «мокрое по мокрому». Следует избегать выкатывания (выжимания) валика насухо. Валик следует держать обильно увлажненным краской, для нанесения на поверхность достаточного слоя, в пределах рекомендованного производителем рабочего расхода. Это позволит избежать дефектов поверхности (потеря прочности, полосы), вследствие излишне быстрого высыхания слоя покрытия. Окрашенные кистью участки хорошо выровнять, и, финальный проход валиком по свеженанесенному слою краски произвести в одном направлении, например, сверху вниз. <u>Безвоздушное распыление.</u> Угол распыления 40°-50°, диаметр сопла 0,013"-0,015" дюйма, давление материала: 100 бар.
<b>Разбавление</b>	Водой, максимум 10 %.

# Техническая информация

<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой или мыльным раствором.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания краски при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%: между слоями, полное высыхание – 1,5-2 часа. Выдерживает влажную уборку с помощью мягких моющих средств не ранее, чем через 28 дней после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания краски увеличивается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин + 10 °С, макс. + 30 °С для объекта, материала и воздуха.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца. При максимально допустимой концентрации формальдегида $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , срок анти-формальдегидной активности краски составляет 2 года. При наиболее вероятной концентрации формальдегида $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , срок анти-формальдегидной активности краски составляет до 4 лет.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

## Дополнение

Таблица №1

№	Основание	Предварительная подготовка и грунтование
	Осыпающиеся и непрочные слои	следует удалить механически.
1.	Гипсовые основания и другие основания с особо мелкими порами.	Содержание влаги гипсовых оснований - не более 1%. Провести шлифовку поверхности. Грунт düfa Premium Hydrosol Primer, düfa Tiefgrund LF. Следует избегать избыточного грунтования (до образования блестящей пленки).
2.	Новые известково-цементные и цементные поверхности.	После 3-4 недельной сушки прогрунтовать, например, düfa Tiefgrund LF или düfa Premium Hydrosol Primer. Также на новом бетоне удалить остатки смазки для опалубки при помощи флюато-пенной промывки и струей горячего пара.
3.	Впитывающие основания и основания с легкой осыпью, мелящиеся основания.	Загрунтовать грунтом глубокого проникновения, например, грунтом düfa Premium Hydrosol Primer, düfa Tiefgrund LF или düfa Putzgrund в зависимости от типа основания.
4.	Прочные основания в виде матовых дисперсионных красок и штукатурок	Не грунтовать.

# Техническая информация

5.	Не прочные, отслаивающиеся старые покрытия и синтетические штукатурки	Полностью удалить и, в зависимости от структуры основания, обработать грунтом düfa Tiefgrund LF или грунтом düfa Premium Hydrosol Primer.
6.	Поверхности, поврежденные плесенью, водорослями или грибом	Провести анализ причин появления влаги на поверхности. Принять меры по устранению источника увлажнения поверхности. Повреждение полностью удалить, обработать düfa Schimmelentferner и хорошо просушить. Обеспечить достаточную вентиляцию помещения на постоянной основе.
7.	Пятна от протечек, ржавчины и пр.	Обработать грунтом düfa Premium Allgrund.
8.	Оцинкованные поверхности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новые изделия: обезжирить растворителем, далее см. №2.</li> <li>2. Обветренные стороны поверхности: шлифовать мелкой шкуркой, грунтовать düfa Premium Allgrund.</li> </ol>

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142407 МО, г.Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@dufa.ru  
**www.dufa.ru**

Техническая информация от: февраль 2021