



ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Краска высокопрочная



Материал

<p>Назначение и область применения</p>	<p>Высокоэластичная матовая краска для мебели, плинтусов, наличников и любых других деревянных изделий. Матовый эффект поверхности и тиксотропные свойства обладают хорошим эффектом маскировки и заполнения, высокая кроющая способность сокращает этапы работ при покраске. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Для внутренних работ. Краска пригодна для покрытия новых или старых изделий из дерева, включая дощатые обшивки, вагонку, ЦСП, OSB, ДСП, МДФ. Можно применять для покраски старых прочных воднодисперсионных красок. Поверхности древесины, обработанные водными щелочными огнезащитными и биозащитными пропитками, являются несовместимыми и подлежат основательному удалению пропитанного слоя перед покраской. Поверхности, обработанные трудновываемым антисептиком перед покраской подлежат выдержке на свежем воздухе в течение 6 месяцев после обработки.</p>
<p>Свойства</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HYBRID TECHNOLOGY: Проникновение и прочность алкида+гигиеничность и стабильность акрила • 2в1 – можно без грунта • Имеет готовые цвета • Стойкая к сколам и царапинам • Устойчива к загрязнениям • Высокая кроющая способность • Высокая адгезия к основанию • Наносится без брызг и потёков • Водоотталкивающие свойства и высокая паропроницаемость способствуют сухому состоянию дерева. • Тиксотропная • Без запаха • Быстро сохнет • Экологичная
<p>Цвет</p>	<p>Белый, светло-серый, тёмно-серый, чёрная, шоколадно-коричневый, винокрасный.</p>



Техническая информация

Колеровка	На колеровочной машине по системе Color Mix. Base 1 предназначена для колеровки в пастельные тона, а также применяется в белом виде. Base 3 для колеровки в средние и яркие оттенки. Оттенки Base 3 при определенных условиях, могут обладать меньшей укрывистостью. Может потребоваться дополнительный слой. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Перед применением необходимо проверить точность цветового тона.
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,12-1,30 кг/л, в зависимости от цвета
Расход	9-12 м ² /л на 1 слой по ровному слабо впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств и рельефа поверхности, методики нанесения и инструмента. Выраженный рельеф поверхности, шероховатость или старая, рыхлая, сильно впитывающая древесина увеличивают расход существенно, рекомендуем тестовый выкрас для контроля расхода, необходимого количества слоев.
Состав	Гибридный сополимер, титан, функциональные и антисептические добавки, наполнитель, вода.

Нанесение

Подготовка основания	Качественные новые деревянные изделия и уже ранее окрашенные прочные поверхности можно не грунтовать. Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой и прочной. Новую древесину необходимо зашлифовать (зерно 120-180), грязь и старые непрочные слои покрытия следует удалить. Выветренную древесину, гниль, удалить механически до здоровой прочной древесины: шлифовать и реставрировать пригодными прочными шпаклевками. Ранее окрашенные, лакированные и зашпатлеванные поверхности следует отшлифовать до матового вида, очистить и обезжирить. Для очистки и обезжиривания рекомендуется применять раствор щелочного обезжиривателя. После чистки поверхность основательно промыть водой. Рекомендуется пробный выкрас для проверки совместимости покрытия и декоративных свойств. Смолистые участки древесины после шлифовки промыть нитрорастворителем до удаления пленки смолы с поверхности, после чего такую древесину, плитные материалы (ЦСП, OSB, ДСП, МДФ), древесину с сучками и поверхности с риском пятен, а также новую или ремонтируемую древесину рекомендуется предварительно загрунтовать системным грунтом düfa WOOD BASE Aqua.
----------------------	--



Техническая информация

Нанесение	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. При нанесении на выветренную поверхность древесины рекомендуется для грунтования разбавить краску водой эмаль до 10%. Также рекомендуется разбавление водой при нанесении пневмокраскопультom до 10-15%. Наносить равномерными движениями, распределяя покрытие ровным слоем, избегать перерывов при нанесении на одну площадь. При покраске дощатых изделий следует выбирать кисть в соответствии с шириной изделия. На большом объеме покраски целесообразно применение кисти шириной 200 мм и телескопического удлинителя. При нанесении краски на объемные и сложные по форме изделия рекомендуется метод распыления. При нанесении методом распыления допускается разбавление водой до рабочей консистенции, но не более 10% объема. Для нанесения безвоздушным распылением рекомендуем сопло от 0,013” до 0,021.
Температура нанесения	Температура основания, продукта и воздуха: от +5°C до +35°C, отн. вл. воздуха не выше 85%.
Разбавление	Водой макс. 15%
Рабочие инструменты	Качественные кисти с синтетической щетиной, коротковорсовый валик (велюр, мохер, микрофибра, ворс до 5 мм), распылитель.
Чистка рабочих инструментов	Чистая теплая вода, рекомендуется добавление мыла для более быстрой и глубокой финальной чистки.
Время высыхания	При температуре (20±2)°C и отн. вл. воздуха 65% , между слоями- 4 часа, полное высыхание и осторожная эксплуатация через 8 часов. Мытье окрашенных поверхностей и полные нагрузки допускаются не ранее 14 дней. При пониженных температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается
Уход за поверхностью	Не допускается мытье и полные нагрузки на поверхность ранее 14 дней после окрашивания изделий. Для мытья не допускается использование концентрированных, кислотных и щелочных очистителей. Окрашенные поверхности допускают интенсивное мытье с применением мягких неабразивных моющих средств на основе мыла, с нейтральной формулой (РН 6,5-7). После чистки с поверхности следует удалить остатки воды.

Техническая информация



Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой.
Хранение и транспортировка	Срок годности 24 месяца со дня изготовления, при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора. Не сливать в канализацию, водоемы или на землю.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Техническая информация от: март 2024

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru