

DÜFATEX FASSADE OIL

**Масло для фасадов
деревозащитное**



Описание продукта

Назначение и область применения	Высокоэффективное деревозащитное средство для обработки фасадов из любых пород древесины. Подходит для деревянных строений из бруса, бревна, доски, для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также окон, дверей и других конструкций из древесины, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП (влагостойких). Подходит для защиты любых деревянных напольных покрытий снаружи.
Свойства	• 8 лет защиты! • Для всех видов древесины, включая термодревесину и экзотические породы; • Защита от дождя, снега, ветра; • Максимальная защита от ультрафиолета; • Усиленная микровоском защита от влаги и грязи; • Многофункциональный биоцидный комплекс – защита от биопоражений, грибков, водорослей; • Впитывается без формирования пленки на поверхности; • Подчеркивает выразительность и красоту дерева; • Придает водоотталкивающий эффект поверхности; • Высокое содержание природного тунгового «древесного» масла; • Глубоко впитывается и обеспечивает гидрофобность обработанной древесины; • Для горизонтального и вертикального применения; • Обновление поверхности без полной шлифовки.
Степень блеска	Полуматовый
Цвет	Бесцветный, белый, лиственница, палисандр, серый, ясень.

Колеровка	Бесцветное масло DÜFATEX Fassade Oil подлежит колеровке на профессиональном колеровочном оборудовании согласно специальному регламенту. При колеровке используйте масло одной производственной партии и учитывайте необходимый запас продукта на всю площадь обрабатываемого объема. <u>Колерованный продукт обмену и возврату не подлежит.</u>
Плотность	Около 0,96 кг/л
Расход	15-20 м ² /л для 1 слоя по подготовленной гладкой поверхности. На пиленой, а также на выветренной древесине расход 5-12 м ² /л на 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на поверхность и зависит от фактуры основания, а также от его впитывающей способности, наличия подготовки грунтом, квалификации маляра и иных факторов.
Состав	Смесь модифицированных натуральных масел (масло тунгового дерева, льняное масло и др.), микронизированный твёрдый воск, природные эфиры хвойных пород деревьев, целевые добавки, сиккативы, биоцидный комплекс, УФ-фильтр.

Нанесение

Подготовка основания	Основание должно быть чистым, сухим, прочным, без разделяющих субстанций и остатков старых пленкообразующих покрытий. Поверхность древесины следует отшлифовать абразивом с рекомендованной зернистостью: для террасы и фасадов зерно 80-120, для садовой мебели зерно 100-120, для применения в интерьере зерно 120-220. При наружном применении необходимо предусмотреть конструктивную защиту древесины. Участки проведения работ следует заблаговременно укрывать от дождя. Не допускать длительного воздействия застаивающейся влаги, соблюдать уклон и условия для стока влаги. Остаточная влажность лиственницы не выше 15%, сосны и прочих пород не выше 18%. Перед началом наружных работ склонную к поражению синевой древесину, особенно древесину сосны, необходимо пропитать грунтовочным маслом düfa Dufatex BASE. Торцевые части древесины следует обработать дополнительным обильным слоем масла. Древесина смолистых/маслянистых пород: поверхности необходимо тщательно очистить универсальным разбавителем (допускается применение растворителя Р4), дать основательно высохнуть. Смоляные карманы следует тщательно удалить механически, зашпаклевать пригодной шпаклевкой.
-----------------------------	---

Нанесение	Перед применением и в процессе работы масло тщательно перемешивать. Наносить при помощи кисти, распылителя или аппликатора для масел (плоская кисть с мягким ворсом из синтетической или смешанной щетины). Равномерно распределить масло по поверхности, оставить высыхать при хорошей вентиляции. При необходимости можно провести промежуточную шлифовку зернистостью 180-240. <u>Рекомендации по распылению:</u> Пневмораспыление: форсунка 1-1,5 мм, давление 2-2,5 бар. Безвоздушное распыление: форсунка 0,010"- 0,012" давление 50-80 бар Рекомендуется дополнительно выгладить кистью распыленный материал на поверхности, выровнять слой, удалить потеки и излишки кистью.
ВАЖНО!!!	Рекомендуется провести предварительные тестовые нанесения с контролем результатов. Материал из разных партий производства и колеровки перед применением перемешать в единой емкости. <u>Масло DÜFATEX Fassade Oil снаружи применяется только в колерованном виде.</u> Не допускается проводить окрасочные работы при сильном ветре и в жаркую солнечную погоду. Температура воздуха, материала и объекта: +12°C – +30°C. Влажность воздуха не выше 85%. Во время проведения работ, а также за 24 часа до и 24 часа после следует защищать обработанные поверхности от осадков.
Очистка рабочих инструментов	После проведения работ инструмент промыть растворителем уайт-спирит, дополнительно промыть горячей водой и вытереть сухой тряпкой.
Время высыхания	При температуре +20°C и влажности воздуха 65%: между слоями от 8 до 24 часов, полное высыхание 36 часов. Набор прочности к полным эксплуатационным нагрузкам – не менее 14 дней. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Воздействие прямых солнечных лучей и повышенные температуры ускоряют высыхание.
Срок службы и рекомендации по уходу	В зависимости от интенсивности воздействия климатических эксплуатационных факторов на обработанную маслом поверхность, повторную обработку рекомендуется производить 1 раз в 5-8 лет – в зависимости от нагрузок на поверхность и погодных факторов. Для такой обработки достаточно нанести один слой DÜFATEX Fassade Oil на очищенную (водоструйными методом или пылесосом) поверхность после легкой промежуточной шлифовки.

Примечания

Меры безопасности	Воспламеняющаяся жидкость. Ветошь, бумагу и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, следует сразу поместить в емкость с водой или герметично закрыть в металлической таре - ввиду опасности самовоспламенения. Беречь от детей. Во время проведения окрасочных работ и после них до полного высыхания организовать эффективный воздухообмен в рабочем помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз использовать защитные очки. В закрытых помещениях и при нанесении методом распыления применять защиту органов дыхания.
Хранение	24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении. Вскрытую упаковку следует использовать в течение 30 дней.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками масла плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, не указанное в этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: сентябрь 2025