

DÜFATEX FLOOR OIL

**Масло для полов и лестниц
деревозащитное**



Описание продукта

Назначение и область применения	Экологичное масло для внутренних работ на основе природных качественных масел и восков. Повышает механическую стойкость поверхности, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, улучшает тактильные ощущения от поверхности. Специальное масло для нагруженных поверхностей: полов и ступеней лестниц. Применяется для первичной обработки и ремонтного покрытия древесины из твердых и мягких пород древесины. Также рекомендовано для окраски дверных полотен, мебели, подоконников, столешниц (без контакта с пищевыми продуктами).
Свойства	• Для всех видов древесины • Уменьшает износ поверхности • Антистатические свойства поверхности • Усиленная воском защита от влаги и грязи • Экологичное природное сырье в составе • Безопасно для здоровья • Обеспечивает глубокое впитывание и гидрофобность обработанной древесины • Образует эластичное паропроницаемое покрытие • Придает деревянным поверхностям повышенную механическую прочность • Стойкость к воздействию бытовых жидкостей и образованию пятен от воды



Цвет	Бесцветный
Колеровка	На профессиональном колеровочном оборудовании согласно специальному регламенту. <u>Колерованный продукт обмену и возврату не подлежит.</u> При колеровке используйте масло одной производственной партии и учитывайте необходимый запас продукта на всю площадь обрабатываемого объема. Материал из разных партий производства и разных дат колеровки перед применением перемешать в единой емкости для равномерности цвета.
Степень блеска	Полуматовый
Плотность	Около 0,89 кг/л
Расход	18-30 м ² /л для 1 слоя по подготовленной гладкой поверхности. При нанесении в 2 слоя расход 22-25 м ² /л. Особенности основания, впитывающие свойства основания, порода древесины, особенности подготовки могут приводить к отклонениям нормы расхода, расход и высыхание проверяется пробным выкрасом.
Состав	Термически обработанная смесь натуральных масел, твердый воск, алифатические углеводороды, сиккатывы, реологические добавки.

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность должна быть сухой (макс. влажность древесины 12%), прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые лаковые покрытия следует полностью удалить механически до чистой древесины. Трещины и раковины поверхности следует заполнить пригодной шпаклевкой для дерева. Поверхность древесины необходимо равномерно отшлифовать. Зерно финишной шлифовки зависит от типа применяемого оборудования и назначения поверхности, рекомендуется зерно от P120 до P280. Качество шлифовки не должно допускать грубых царапин и рисков ввиду того, что при контакте с колерованным маслом, в зависимости от цвета, риски могут проявиться. После шлифовки необходимо тщательно обеспылить поверхность. Следует избегать неравномерного контакта с водой отшлифованной поверхностью, во избежание неравномерности оттенка.
-----------------------------	--

Нанесение	Перед применением масло тщательно перемешивать. Наносить тонким равномерным слоем в два-три слоя, с тщательным втиранием масла вдоль волокон древесины. Следует избегать на поверхности проявлений трещин, стыков, раковин, заполненных маслом, во избежание увеличенного срока сушки масла в таких местах. При необходимости можно провести промежуточную шлифовку зернистостью 180-240. Рабочий инструмент: плоская широкая кисть для масел, широкая щетка, велюровый валик для лаков, полировальный пад. Рекомендуется провести предварительные тестовые нанесения с контролем результатов. Рекомендации по распылению. Пневмораспыление: форсунка 1-1,5мм, давление 2-2,5 бар. Безвоздушное распыление: форсунка 0,010"- 0,012", давление 50-80 бар. Рекомендуется дополнительно выгладить кистью распыленный материал на поверхности, выровнять слой, удалить потеки и излишки кистью.
Рабочий инструмент	Кисть для паркета, лоская широкая кисть для масел, широкая щетка, велюровый валик для лаков, полировальный пад, аппликатор для масел.
Очистка рабочих инструментов	После проведения работ инструмент промыть растворителем уайт-спиритом, дополнительно промыть горячей водой и вытереть сухой тряпкой.
Время высыхания	При температуре +20 °С и влажности воздуха 65%: между слоями от 24 часов до 36 часов. Набор прочности к полным эксплуатационным нагрузкам – не менее 14 дней. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Не следует применять продукт при температурах ниже + 16°С. Воздействие прямых солнечных лучей, активный приток воздуха и повышенные температуры ускоряют высыхание. Во избежание увеличенного срока высыхания нельзя допускать избыточный расход продукта, следует убедиться в совместимости и отработать способ нанесения на примере пробного участка на поверхности, адекватной основной площади.



Рекомендации по уходу	Для обновления поверхности следует очистить от грязи поверхность и нанести один тонкий слой Düfatex Floor Oil обычным способом.
------------------------------	---

Примечания

Меры безопасности	Воспламеняющаяся жидкость. Ветошь, бумагу и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, следует сразу поместить в емкость с водой или герметично закрыть в металлической таре - ввиду опасности самовоспламенения. Беречь от детей. Во время проведения окрасочных работ и после них до полного высыхания организовать эффективный воздухообмен в рабочем помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз использовать защитные очки. В закрытых помещениях и при нанесении методом распыления применять защиту органов дыхания.
Хранение	24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении. Вскрытую упаковку следует использовать в течение 30 дней.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками масла плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, не указанное в этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: май 2025