

düfa Glasgewebekleber Клей для стеклообоев



Описание продукта

Назначение и область применения	Специализированный клей для приклеивания на стены и потолок стеклообоев, малярного стеклохолста, тяжёлых обоев из текстильного волокна, виниловых и флизелиновых обоев. В разбавленном виде может применяться для приклеивания обычных бумажных обоев, для предварительной грунтовки оклеиваемой поверхности.
Свойства	- Готовый к применению; - Превосходная клеящая способность; - Хорошая адгезия к дереву, бетону, кирпичу и пр. - После высыхания образует прозрачную, эластичную пленку; - Поддаётся корректировке в течение 30 минут - Подходит для все видов обоев
Цвет	Белый (после высыхания прозрачный)
Плотность	Около 1,05 г/см ³
Сухой остаток	23%
Состав	Сополимер винилацетата, наполнители, загустители, вода, добавки, консервант.

Нанесение

Подготовка поверхности	Склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Блестящие поверхности необходимо зашкурить наждачной бумагой до матового состояния. Поверхности, интенсивно впитывающие влагу, а также мелящиеся поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения düfa Tiefgrund или düfa Putzgrund.
-------------------------------	---

Способ нанесения	Клей тщательно перемешать. Для приклеивания стеклообоев, нанести клей непосредственно на оклеиваемую поверхность, совместить полотно стеклообоев со стеной, прижать и разгладить. Далее нанесите равномерный слой клея на лицевую поверхность приклеиваемого полотна, чтобы обеспечить грязеотталкивающие свойства поверхности и улучшить адгезию к последующим окрасочным слоям. При наклеивании бумажных обоев, равномерно нанесите клей на обратную сторону полотна. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.
Инструмент	валик, щетка
Расход	около 200-350 г/м ² в зависимости от поверхности и приклеиваемого материала. Точный расход определяется пробным наклеиванием на объекте.
Очистка рабочих инструментов	Инструмент промыть мыльным раствором сразу после окончания работ.
Время высыхания	При температуре +20°C и влажности воздуха 60% грунтование и окрашивание обоев производить не ранее, чем через 24 часа после наклеивания обоев.
Температура нанесения	Работы проводить при температуре от +5°C до +30°C

Примечания

Меры безопасности	При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. При работе использовать перчатки. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от прямых солнечных лучей, влаги. 24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении.
Утилизация	После использования тару утилизировать, как бытовой мусор.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Техническая информация от: Сентябрь 2025

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Тел. +7 495 221 66 66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru