

düfa Professional ГРУНТ-КРАСКА

Кроющая, для внутренних работ



Описание продукта

Назначение и область применения	Специальная грунт-краска для создания идеальной основы под нанесение премиальных финишных интерьерных красок. Базовая грунт-краска белого цвета перед проведением финишной покраски внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В). Также для предварительной обработки поверхностей перед наклейкой обоев. Рекомендуется к использованию в жилых помещениях: спальни, детские комнаты, кухни, ванные комнаты и коридоры. Грунт-краска оптимально применима в офисах, школах, детских садах, поликлиниках и прочих общественных помещениях. Подходит для следующих оснований: цементные покрытия (стены, потолки), цементно-известковые штукатурки, шпаклевки, гипсокартонные листы, стеклохолсты, стеклообои, старые прочные водно-дисперсионные покрытия.
Свойства	• Способствует достижению качественного финишного слоя и равномерности наносимого цвета; • Образует непрозрачное матовое покрытие; • Выравнивает впитывающую способность и цвет поверхности; • Улучшает укрывистость; • Снижает количество слоёв при покраске; • Уменьшает расход финишного покрытия; • Снижает пористость основания; • Увеличивает комфорт нанесения финишных покрытий; • Отличная растекаемость; • Отличная паропроницаемость.
Плотность	Около 1,57 г/см ³
Расход	8-12 м ² /л на один слой на гладких, слегка впитывающих основаниях, при нанесении ручным способом. При нанесении методом распыления расход может увеличиться до 30 % в зависимости от типа оборудования. Расход может изменяться в зависимости от свойств и структуры основания. Точные значения расхода рассчитать с помощью тестового нанесения. Рекомендуем пробное нанесение.
Цвет	белый

Колеровка	Ручным способом или на колеровочной машине по системе Color Mix в пастельные оттенки. Для повышения укрывистости финишной колерованной краски ярких и насыщенных цветов рекомендуется заколеровать грунт-краску в оттенок, близкий к финишному покрытию.
Степень блеска	Матовая
Состав	Стирол-акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, консервант, целевые добавки, вода.

Нанесение

Подготовка основания	Основание должно быть прочным, сухим и свободным от высолов, ржавчины, грязи, пыли, опалубочных масел или других разделяющих слоев, мешающих адгезии. Возраст штукатурных оснований на основе цемента и извести – не менее 28 дней. Мелящие, пыльные, ослабленные основания и основания с повышенной впитываемостью следует обработать грунтом глубокого проникновения düfa Tiefgrund LF. Глянцевые покрытия или пластики матировать шлифовкой и провести тест адгезии с данным грунтом по методу решетчатого надреза. Поверхности стен и потолков из дерева и деревосодержащих плит заматировать шлифовкой. Основания с пятнами протечек, ржавчины, никотина и пр. следует обработать блокирующим пятна грунтом. Металлы грунтовать подходящим адгезионным и антикоррозионным грунтом.
Нанесение	Перед проведением основного объема работ следует основательно размешать грунт-краску. При необходимости возможно разбавление до 10% водой. Следует провести проверку грунта на совместимость в условиях объекта. Для этого рекомендуется провести пробное нанесение на образце, адекватном основной поверхности. Работы производить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наносить кистью, валиком или распылителем. Нанесение валиком и кистью. Мы советуем валик для внутренних работ с 12-18 мм ворсом. На гладком основании для достижения наилучшего результата мы рекомендуем валик для окраски гладких оснований – это позволяет сократить опасность появления текстуры поверхности, полос от валика и неравномерного глянца. Для избежания видимых стыков покрытия нанесение должно проводиться методом «мокрое по мокрому» – единым равномерно мокрым слоем краски без стыков на подсыхающих участках. Окрашенные кистью участки хорошо выгладить и всю площадь прокатать валиком в одном направлении. Использовать качественную кисть с синтетическим ворсом для водно-дисперсионных красок. Нанесение распылением. Материал отрегулировать по консистенции. Учитывать рекомендации производителя оборудования. Для достижения равномерной поверхности мы советуем финальную прокатку поверхности валиком. Безвоздушное распыление: угол распыления: 50-60°; сопло: 0,015-0,021"; давление: 120-180 bar.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ	Из-за большого разнообразия возможных оснований и других факторов влияния рекомендуется перед началом работ нанести покрытие на пробном участке. Не подходит в качестве финишного покрытия. Для повышения эффекта укрывистости финишной колерованной краски рекомендуется заколеровать грунт-краску в оттенок, близкий к финишному покрытию. В основном, для качественного грунтования достаточно одного обильного слоя покрытия. При особенно сильно или неравномерно впитывающих основах (например, при покраске стеклообоев или впитывающих штукатурок, шпаклевок и пр.) требуется большее количество слоев с промежуточной сушкой.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Высыхание	При температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(60 \pm 5)\%$: до отлипа 1-1,5 часа; полное высыхание через 4 часа. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания грунт-краски увеличивается..
Температура нанесения	Мин. $+5^{\circ}\text{C}$, макс. $+30^{\circ}\text{C}$ для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Для предохранения рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель /пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Тел. +7 (495) 221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: май 2025