SELECT INTERIOR MATT

Премиальная глубокоматовая интерьерная краска



mix

Описание продукта

Назначение	Высококачественная глубокоматовая интерьерная краска премиального класса для отделки стен и потолков внутри помещений. Образует прочное, устойчивое к бытовым загрязнениям и влажной уборке покрытие. Высокая укрывистость, длительное открытое время и антибликовый эффект помогают получить ровную благородную поверхность без полос и визуально скрыть небольшие дефекты основания
Область применения	Для помещений с нормальной и повышенной влажностью: коридоров, кухонь, ванных, детских, спален, гостиных, офисов, а также помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Подходит для бетона, кирпича, штукатурки, древесины, ДВП, гипсокартона и обоев под окраску. Покрытие выдерживает мытье мягкой губкой с применением неагрессивных моющих и дезинфицирующих средств; 1 класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Рекомендуется для детских садов, школ, медицинских и общественных зданий.
Свойства	• Защита от пятен • Тиксотропная • Быстро сохнет • Минимальная эмиссия • Экстремальная прочность • Экологичная, с минимальным содержанием ЛОС • Большое открытое время работы • Высокоукрывистая • Возможность ранней эксплуатации после окраски • Стойкость к загрязнениям
Класс мокрого истирания	Класс 1 по DIN EN 13300. (Соответствует «стойкая к истиранию» согласно DIN EN 53778).

Цвет	Белый.
Степень блеска	Глубокоматовая
Колеровка	**База 1:** ручным способом с помощью красителя düfa Vollton- und Abtönfarbe или на колеровочной машине по системе Color Mix. Краска предназначена для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки. **База 3:** на колеровочной машине по системе Color Mix – для средних и ярких оттенков. Такие оттенки (Базы 3) при определенных условиях могут обладать меньшей укрывистостью, поэтому для них рекомендуется предварительно нанести покрытие укрывистого пастельного цветового тона на основе белого тона. Может потребоваться дополнительный слой. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона.
Плотность	База 1- 1,54 г/см³; База 3- 1,45 г/см³
Расход	До 12 м²/л при однослойном нанесении по ровной подготовленной поверхности. При нанесении методом распыления расход зависит от настройки оборудования. Фактический расход определяется пробным нанесением на объекте.
Состав	Дисперсия акриловых сополимеров, микрокристаллический мраморный наполнитель, диоксид титана, вода, воск, функциональные добавки.
ЛОС	Менее 10 г/литр, что соответствует требованиям стандарта Экологического союза (≤10 г/литр), ГОСТ 33290 ЛКМ в строительстве (≤30 г/литр) и проекта Технического регламента «О безопасности лакокрасочных материалов» (≤30 г/литр).

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, прочной и не должна содержать веществ, препятствующих адгезии. Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить механически. Впитывающие основания и основания с легкой осыпью следует загрунтовать грунтом глубокого проникновения, например грунтом düfa Premium Hydrosol Primer, düfa Tiefgrund LF или düfa Putzgrund в зависимости от типа основания. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном и гладкой поверхностью, подложка должна обладать равномерной сниженной впитывающей способностью. Такую поверхность обеспечит применение глубокопроникающего грунта методом мокрый по мокрому до насыщения основания. Следует избегать избыточного грунтования (до образования блестящей пленки), сразу убирая потеки грунта. Новые цементные поверхности обрабатывать не ранее, чем через 4 недели.
ВАЖНО!	При грунтовании грунтом глубокого проникновения после высыхания не должны возникать глянцевые, избыточно загрунтованные участки поверхности, т.к. они могут мешать адгезии с последующим покрытием. Глянцевые участки следует обработать абразивом до матового состояния. При использовании краски темных оттенков колеровки есть риск появления светлых полос при механическом воздействии, «эффект письма». Это проявление типично для всех матовых красок. Такой эффект является оптическим проявлением, он не сказывается на прочностных свойствах краски и не является дефектом. Окрашенные поверхности следует защищать с помощью укрывных материалов от повреждения и загрязнений в течение срока высыхания (до 28 дней) и в период продолжения незавершенных ремонтных работ. Чистка поверхности мытьем подразумевает использование чистой ветоши (оптимально подходит безворсовое микрофибровое полотенце), увлажненной водой или раствором мягкого моющего средства (жидкое мыло, бытовые очистители с нейтральной или слабощелочной реакцией, PH до 9,0). Предварительно поверхности следует обеспылить мягкой чистой тканью. Не допускается применение для чистки органических растворителей, кислотных очистителей, абразивов, жестких щеток и пр. Следует избегать продолжительного воздействия на поверхность красящих жидкостей (таких как кофе, соки ярких плодов, и пр.) и бытовых нежирных загрязняющих веществ. Такие вещества при быстром удалении влажной губкой - практически не оставляют на поверхности следов. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.

Нанесение	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Оптимальный результат покрытия достигается при покраске в два слоя. На малоконтрастном основании или для ремонтного покрытия достаточен, в большинстве случаев, один слой. При необходимости можно разбавить водой: первый слой- не более 10%, второй слой – не более 5%. Оптимальная влажность при проведении работ 40-70%, оптимальная температура 18-20ºС. При нанесении следует соблюдать рекомендованный рабочий расход и достигать равномерности слоя, темпа работ и фактуры поверхности, избегая пропусков, подсыхания свежего слоя при раскатывании. При нанесении методом распыления следует обеспечить равномерность слоя покрытия, избегая наплывов краски и пропусков. Оптимальные настройки оборудования зависят от модели и комплектации, настройки производятся экспериментально. Единые архитектурные поверхности следует окрашивать продуктом одной производственной партии, такие участки окрашиваются методом мокрый по мокрому – без перерыва, для избежания стыков и неравномерностей оптики.
Разбавление	Водой, максимум 10%.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают теплой водой или мыльным раствором.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и отн. вл. воздуха 65%: между слоями, полное высыхание: 1,5-2 часа. Набор прочности к полным нагрузкам и влажной уборке: 28 дней. В этот период необходимо защищать поверхность от пыли, брызг и других загрязнений. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания краски увеличивается.
Температура и условия нанесения	В период нанесения и высыхания не допускаются сквозняки, влажность воздуха выше 85% или ниже 35%, воздействие прямых солнечных лучей, пониженных (ниже +5ºС) и повышенных (выше +30ºС) температур - для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 36 месяцев в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Техническая информация от: август 2026

Meffert AG Farbwerke
142400, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru