

PU-Glanzlack P 332

ПУ-акриловый лак для внутренних и внешних работ . Глянцевый.

- **Обладает блочной прочностью**
- **Стойкий к ударам и царапанию**
- **Крайне погодостойкий**

PU-Glanzlack P 332: После колеровки готовый к применению, высококачественный полиуретановый акриловый лак, для стойких к ударам и царапанию покрытий. Для внутренних и наружных работ.

Свойства: Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, способная к диффузии, имеет слабый запах, не тускнеет. Стойкий к бытовым моющим средствам.

Основания: Должны быть чистыми, сухими, прочными и очищенными от отслаивающихся старых покрытий. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов

Нанесение: Перед нанесением хорошо размешать. Промежуточное покрытие разбавить водой максимально 5%. PU-Glanzlack P 332 можно наносить кистью, валиком или распылителем.

Высыхание: Поверхность сухая прибл. Через 2 часа. / Нанесение следующего слоя возможно через 5 часов.

Хранение: Хранить в закрытой упаковке в прохладном, но защищенном от мороза месте..

Состав: Дисперсия акрилата, дисперсия полиуретана, диоксид титана, вода, гликоль-эфир, добавки, консервирующие вещества (Метил-/Бензил- и Хлор-Тиазолинон).

Указание безопасности: Максимальное значение ЕС для продуктов (Кат. A/d): 130г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130г/л летучих органических веществ.

Меры предосторожности: Даже при работе с лаками, содержащими минимальное количество вредных веществ, следует соблюдать все привычные меры предосторожности. Поэтому мы советуем во время и после нанесения лака проветрить помещение, не вдыхать брызги после нанесения распылителем, хранить продукт в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей и глазами, в случае попадания на кожу или глаза немедленно смыть водой. Для защиты окружающей среды не сливать в канализацию, воды или землю. Содержит производные Изотиазолинона.

Код продукта: M-LW01