

Glasgewebekleber D 125

Клей для стеклообоев

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ



Материал

Область применения	Готовый к применению, пастообразный клей для приклеивания стеклообоев, а также фотообоев, вилюровых, виниловых и текстильных обоев внутри помещений. Пригодны такие основания как штукатурка, бетон, гипсокартон, прочные покрытия дисперсионными красками.
Свойства	Не содержащий растворитель, разбавляемый водой дисперсионный клей с нейтральным запахом, для внутренних работ. После высыхания молочного цвета, хорошо поддается корректировке. Долгое время поддается исправлению, имеет хорошую начальную адгезию. В обработке оптимально согласован со стандартными стеклообоями.
Цвет	Молочный при высыхании.
Плотность	Ок. 1,1 г/см ³
Вид связующего	Дисперсия синтетических полимеров
Состав	Сополимер винилацетата, мел, тальк, крахмал, вода, добавки, консервант.

Нанесение

Основание	<p>Основание должно быть чистым, сухим, прочным и очищенным от выцветов, цементного молочка, отделяющих веществ, частиц, способствующих коррозии или других, препятствующих сцеплению промежуточных слоев. Имеющиеся покрытия полностью удалить и утилизировать согласно местным предписаниям. Клеевые краски тщательно смыть. Прочные масляные и лакокрасочные покрытия выщелачить, тщательно зашлифовать и очистить. Обои полностью удалить вместе с остатками клея и макулатуры. Дополнительно зашпаклеванные места флюатировать. Основания при необходимости обработать грунтом и/или нанести промежуточное покрытие. См. также "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18 363, часть C, абз. 3.</p>
Нанесение	<p>Клей хорошо перемешать. Нанесение: щеткой, валиком, распылителем, безвоздушным распылением: форсунка 0,021-0,029 дюйма, давление 160 бар, вязкость не разбавлять. Для приклеивания стеклообоев клей нанести равномерно шерстяным валиком или безвоздушным распылителем прямо на основание на ширину 2-3 полотен. При нанесении безвоздушным распылителем для гарантии равномерного нанесения и распределения рекомендуется распределить клей по поверхности валиком из мерлушки. Нарезанные обои наложить на смазанную клеем поверхность встык и придавить специальным шпателем для обоев, чтобы не образовалось пузырьков. На еще свежие обои нанести разбавленный 20% воды клей для стеклообоев Д 125.</p>
Указание	<p>Все покрытия и необходимые подготовительные работы должны всегда руководствоваться объектом, т. е., должны быть согласованы на его состояние и требования, которым объект будет назначаться. Остатки клея промакнуть влажной губкой, затем еще раз сухой. Предусмотренные гипсокартонпроизводящей промышленностью гипсовые шпаклевки могут проявлять особенную чувствительность к влажности, что может привести к вспучиванию, к образованию пузырей до растрескивания. Поэтому необходимо обеспечить быструю сушку достаточной вентиляцией и температурой.</p>
Расход	Ок. 300-500 г/м ² , в зависимости от обоев и основания.
Разбавление	Водой, макс. 20 %
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	<p>Время высыхания в зависимости от температуры и влажности воздуха ок. 12 часов. После сушки стеклообои покрывают латексной матовой, шелковисто-матовой или глянцевой краской.</p>
Температура нанесения	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.



Техническая информация

Фасовка	10 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 08/2005