

düfa Office Farbe



Матовая латексная краска стойкая к истиранию, применяется для создания износостойких покрытий с хорошей паропроницаемостью. Идеально подходит для окраски любых минеральных оснований, напр: шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, а также стекловолокнистые и структурные обои под окраску. Высококачественная, экономичная в расходе.

Рекомендуются в местах с повышенными механическими воздействиями (например, на лестничных клетках, в коридорах, офисах и т.п.), а также на поверхностях, которые требуют частого мытья с использованием бытовых чистящих и дезинфицирующих средств. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Возможно многократное ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего слоя.

Фасовка	2,5 л, , 10
Расход	около 10 м ² /л
Нанесение	следующий слой примерно через 4 часа
Цвет	белая
Степень глянца	матовая
Циклы истирания	более 5000
Плотность	1,7 кг/л
Разбавитель	вода, не более 10%
Хранение и нанесение	при температуре не ниже +5°C
Для зимы	морозостойкое исполнение

Дисперсионная краска для внутренних работ Устойчива к истиранию

Нанесение: Кистью; валиком; безвоздушным распылением (форсунка 0,026-0,031 дюйма = 0,66-0,79 мм; давление 160-180 бар, угол распыления 40-80 °)

Цвет: Белый.

Степень блеска: Матовая.

Вид связующих веществ: Дисперсия на основе синтетических смол.

Пигментная основа: Диоксид титана и разбавитель.

Плотность: Приблизительно 1,7 г/см³.

Применение: Для образования прочных, устойчивых к истиранию суконно-матовых покрытий на стенах и потолках. Идеально подходит для покраски по стекловолоконным, грубоволоконным и структурным обоям, поверхностям из бетона, гипса и штукатурки, а также поверхностям из древесины во внутреннем секторе.

Свойства: Удобна в обработке, хорошо и долго держится. Покраска высыхает ровно и без пятен.

Подготовка основания: Краска латексная матовая düfa Office Farbe может быть нанесена на все прочные основания, они должны быть чистыми, сухими и твердыми. Старые клеевые побелки должны быть полностью удалены. Свежую штукатурку на основе цемента и отремонтированные участки флюатировать. Пористую штукатурку скрепить (пропитать) грунтом D 14 марки "düfa", гипсовую штукатурку грунтом D 13 марки "düfa". Соблюдать соответствующие правила обработки.

Порядок покраски: 1-е (грунтовочное) покрытие: разбавить краску максимум 10% воды. 2-е (заключительное) покрытие: по возможности не разбавлять. При покраске следить за равномерным нанесением материала.

Колерование: красителями группы D 230 марки " düfa ". и по колеровочной системе COLOR MIX.

Чистка инструментов: Сразу после использования промыть водой.

Хранение: В прохладном и сухом, но защищённом от мороза месте. В плотно закрытой упаковке производителя стабильность сохранения гарантируется приблизительно 24 месяцев.

Фасовка: 2,5 л; 10 л.

Расход: 1 л краски достаточно приблизительно для 10 м², на шершавых поверхностях соответственно больше. Наиболее надёжным методом точного установления расхода является пробная покраска.

Время высыхания: При комнатной температуре около + 20 °С возможно повторное покрытие в тот же день. При более холодных температурах соответственно выдерживать более продолжительное время высыхания.

Температура: Минимум + 5 °С для основания и атмосферы при нанесении и во время высыхания.

Утилизация: Согласно местным предписаниям.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

MEFFERT AG
Farbwerke
&
MEFFERT
trade