



Sanierlösung FA, D 113

Раствор для санации

для обработки поврежденных грибком или водорослями поверхностей



Материал

Область применения	Водный, микробицидный раствор. Используется при чистке внутренних и наружных поверхностей, пораженных грибком или водорослями перед последующим покрытием. Раствор для санации готов к применению.
Свойства	Не содержит тяжелые металлы и фенолы, не токсичен, легко обрабатывается, со слабым запахом, быстро сохнет, высокая проникающая способность, сохраняет длительно эффективность; высокая капиллярная способность. Не смешивать с другими материалами марки "Дюфа"
Цвет	Бесцветный.
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Состав	Вода, гликоль, консервант, алкидная смола, модифицированная кокосовым маслом-диметил бензил-хлорид аммония, 2-октил-2Н-изоциазол-3-он

Нанесение

Основание	<p>Основание должно быть прочным, чистым, сухим и технически правильно подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18363, часть С, абз. 3. Отверстия, трещины и неровности перед нанесением грунтовки необходимо выровнять предназначенными для этого материалами.</p> <p>Обработка фунгицидами не должна производиться по мокрому основанию или в дождливую погоду, так как в этом случае фунгицидные* вещества могут не достаточно глубоко проникнуть в основание. Следующая грунтовка водным или содержащим растворитель грунтом согласно структуры основания и области применения.</p> <p><u>Основания, пораженные грибом или плесенью:</u> основания с несильным или средним поражением для санации нанести Sanierlösung FA, D 113 не разбавляя и оставить на 24 часа.</p>
Нанесение	<p><u>Основания с сильным повреждением:</u> предварительно очистить механическим способом, тщательно промыть и хорошо высушить.</p> <p><u>Поверхности, поврежденные водорослями:</u> тщательно очистить четкой, при необходимости произвести чистку трещин сильным чистящим средством (например Henkel P3), в заключение нанести Sanierlösung FA, D 113.</p> <p>При мокрой чистке и особенно на больших поверхностях рекомендуется применение рационального метода чистки под высоким давлением / горячим паром. Поверхности с экстремально сильным поражением, например на шершавой штукатурке, поверхность дополнительно опалить пропановой газовой горелкой и тщательно обмести. Раствор не пригоден для тепло-изоляционных систем WDVS.</p> <p>Следующие покрытия лучше наносить специальными красками, но непосредственно после полного высыхания основания. Внутри, например фунгицидной, стойкой к истиранию по ДИН EN 13300 краской; снаружи например фасадной краской düfa Fassadenfarbe D 115 Fa, специальная краска для эффективной обработки и санации поверхностей, пораженных плесенью и грибом (для лучшей защиты необходимо нанести в два слоя).</p>
Расход	<p>В зависимости от структуры и качества основания ок. 50-150 мл/м².</p>
Чистка рабочих инструментов	<p>Сразу после использования промыть водой.</p>
Время высыхания	<p>При температуре + 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха - 24 часа.</p>
Температура нанесения	<p>Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.</p>
Фасовка	<p>1 л, 5 л</p>
Хранение	<p>В сухом, прохладном, но защищенном от мороза месте.</p>



Техническая информация

*	С фунгицидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитайте меры предосторожности и информацию о продукте.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания

Утилизация	Согласно местным предписаниям.
------------	--------------------------------

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 09/2006