

Schwarzer Peter

Термоэмаль

Специальная эмаль для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Черная эмаль с хорошей укрывистостью для покрытия орнаментных решеток, жести, железа и твердого ПВХ. Пригодна также для внутренней защиты водосточных труб и в качестве изолирующего покрытия на штукатурку и бетон. На отопительных сооружениях является жаростойким покрытием.
Свойства	Высокогляnceвая, стойкая к старению, термостойкая черная эмаль.
Цвет	Черный
Степень блеска	Высокогляnceвая
Плотность	Ок. 0,9 г/см ³
Вид связующего	Природный асфальт
Состав	Природный асфальт, битум, растворитель.
Код продукта	M-GO 04

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Отслаивающиеся части, пыль, масло, жир и другие отделяющие вещества полностью удалить.
Нанесение	Эмаль наносится кистью, валиком или распылителем. Содержимое банки хорошо перемешать и нанести тонким слоем, при необходимости нанести несколько слоев.
Расход	Ок. 60-70 мл/м ² . Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.



Техническая информация

Разбавление	düfa Nitro-Universalverdünner
Чистка рабочих инструментов	Инструменты очистить сразу после использования. Для чистки использовать универсальный разбавитель или специальный разбавитель марки "Дюфа".
Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 1 час, между слоями 6 часов, полное отверждение через 18-24 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Благоприятная температура для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания ок. +20 °C.
Фасовка	125 мл
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую банку опять хорошо закрыть. Гарантийный срок хранения со дня производства в закрытой, оригинальной банке производителя 12 месяцев.

Примечания

Меры безопасности	Воспламеняется. Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
VOC-указания	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 11/2007