



## düfatex aqua

### Лессирующая пропитка для дерева – дюфатекс аква

Акриловая лазурь для дерева для внутренних и для наружных работ



#### Материал

<p><b>Область применения</b></p>	<p>Водоразбавляемая, лессирующая пропитка для дерева для внутренних и наружных работ, для всех отечественных и зарубежных лиственных и хвойных пород древесин. Отмечен знаком экологического качества, т. к. содержит минимальное количество вредных веществ. Разрешена для окрашивания детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71.3. Устойчива к слюне и поту. Безопасна для людей, животных и растений. Для стойких лессирующих покрытий внутри и снаружи. Может применяться на все деревянные детали с заданными и незаданными размерами. Для всех отечественных и зарубежных твердых пород древесин. Применяется для окрашивания вагонки, выступов крыш, пергол, окон, дверей, ставень, заборов. Особенно пригодна для применения в больницах, в школах, детских садах, в животноводстве.</p> <p><u>Не пригодна в качестве покрытия для паркета и дощатого пола!</u></p> <p>Не допускать попадания лессирующей пропитки на содержащие пластификатор пластмассы, например уплотнительный профиль/герметики и т. д. Использовать не содержащие пластификатор профили, например на окнах и дверях. Бесцветную пропитку применять снаружи только в комбинации с цветной.</p>
<p><b>Свойства</b></p>	<p>Не содержит биоцидные активные вещества, имеет приятный запах, не образует капель и потеков, быстро сохнет, обеспечивает защиту против УФ-излучения, светостойкая, с блочной прочностью, эластичная, наносится без видимых переходов, способная к диффузии. Гидрофобное покрытие обеспечивает защиту от влаги.</p>
<p><b>Цвет</b></p>	<p>Согласно каталога поставок</p>
<p><b>Степень блеска</b></p>	<p>Шелковисто-глянцевая</p>
<p><b>Плотность</b></p>	<p>Ок. 1,0 г/см<sup>3</sup> в зависимости от цвета</p>

<b>Пигментная основа</b>	Светостойкие лессирующие пигменты усиленные защитой от УФ-излучения
<b>Связующая основа</b>	Водоразбавляемая комбинация полиакрилата
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилата, алкидная смола, пигменты, вода, добавки, консервант (метил-/ бензил-изоциазолинон)
<b>Код продукта</b>	M-KH 01

## Нанесение

<b>Основание</b>	<p>Очистить основание, в частности, от загрязнений, плесневых грибков, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, воск, масло, разделительные средства и т. д. пригодными методами. Тропические породы древесины или богатые смолой и липкие деревянные поверхности основательно очищают нитроразбавителем и оставляют хорошо выветриться. Засмолки необходимо выжечь. Канты округлить. Влажность древесины, замеренная в нескольких местах на глубине мин. 5 мм у деревянных деталей с заданными размерами <math>13 \pm 2 \%</math>, у деталей с ограниченно или с незадаанными размерами 18%.</p> <p>Посеревшую древесину полностью удалить механически до "здоровог" основания. Покрывааемое основание или прочные, старые покрытия проверить на совместимость с новым материалом.</p> <p>Далее необходимо учесть конструктивную защиту древесины снаружи. Повреждения покрытия при неудовлетворительной конструктивной защите не исключены.</p> <p>См. "Положение о подрядных работах" VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackierarbeiten. BFS-Merkblatt Nr. 18.</p> <p>Лазурь наносится кистью или маховой кистью для акриловых эмалей. Для шершавых древесин предпочтительнее использовать темные тона для выравнивания цвета.</p> <p>Тропические породы дерева тщательно промыть нитроразбавителем düfa Nitro-Universal-Verdünner или очистить сухие поры латуновой щеткой.</p>
------------------	--

<p><b>Нанесение</b></p>	<p><b><u>Новые покрытия снаружи:</u></b> Тропические породы древесины тщательно промыть универсальным нитроразбавителем или очистить сухие поры латуновой щеткой. Лиственные и хвойные породы древесины, подверженные поражению синей гнилью обработать бесцветным грунтом düfa Holzgrund. На хорошо высохшую поверхность нанести 2 слоя лессирующей пропитки düfatex aqua. На деревянные детали или древесины, подверженные сильным погодным воздействиям нанести еще одно финишное покрытие лессирующей пропиткой. Необходимо учесть, что интенсивность цвета повышается с каждым нанесенным слоем. Цветную лазурь можно заменить бесцветной. Для сохранения долговременной гарантии необходимо каждый год контролировать окраску на возможные повреждения и, при необходимости, устранять их по всем правилам.</p> <p><b><u>Обновление покрытия снаружи:</u></b> Поверхность очистить щеткой, зашлифовать и очистить. Посеревший слой, грибки, мох и водоросли полностью удалить. <b>Обветренные или подверженные поражению синей гнилью</b> древесины обработать 2х грунтом для дерева düfa Holzgrund и затем нанести 2х лессирующую пропитку düfatex aqua. На шероховатых основаниях предпочтительнее применять темные тона для выравнивания цвета. Тропические породы тщательно промыть универсальным нитроразбавителем или очистить сухие поры латуновой щеткой. Для сохранения долговременной гарантии необходимо каждый год контролировать окраску на возможные повреждения и, при необходимости, устранять их по всем правилам.</p> <p><b><u>Новые покрытия внутри:</u></b> Тропические породы тщательно промыть универсальным нитроразбавителем или очистить сухие поры латуновой щеткой. Поверхность зашлифовать и очистить, нанести 2х лессирующую пропитку düfatex aqua, между слоями сделать промежуточное шлифование. Поверхности, подверженные механическим нагрузкам покрыть дополнительно акриловым лаком düfa Acryl-Klarlack.</p> <p><b><u>Обновление покрытия внутри:</u></b> Поверхность зашлифовать и очистить, нанести 1х лессирующую пропитку düfatex aqua. Поверхности, подверженные механическим нагрузкам покрыть дополнительно акриловым лаком düfa Acryl-Klarlack.</p>
<p><b>Колеровка</b></p>	<p>Все тона можно смешивать между собой, а также осветлять при помощи бесцветной пропитки.</p>
<p><b>Расход</b></p>	<p>Ок. 100 мл/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой, в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.</p>
<p><b>Разбавление</b></p>	<p>Наносить не разбавляя</p>



# Техническая информация

<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством.
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 2 часа, на "отлип" через 6-8 часов, перекрашивание через 8-10 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	750 мл, 2,5 л
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Пропитка düfatex aqua отмечена знаком экологического качества "Голубой Ангел" и соответствует стандартам EN 71.3 (безопасность для игрушек). Необходимые обозначения указаны в листе безопасности. Убедительная просьба соблюдать следующие меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782.
<b>VOC-указания</b>	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/e): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130 г/л VOC.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/63 33 37 82.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 09/2007