

Harmonieweiss

Антиаллергенная интерьерная краска

Краска с фактором хорошего самочувствия
Для внутренних работ



Информация о продукте

Область применения	Для окраски стен и потолков внутри помещений: гостиные, спальни, детские комнаты, кухня, коридоры, офисы, детские и медицинские учреждения. Применяется для окраски всех минеральных оснований: штукатурка, известково-песчаная кирпичная кладка, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку оснований, покрытых силикатными красками, а также как заключительное покрытие на все виды обоев, ДСП, ДВП, гипсокартон.
Свойства	<p>Дисперсионная краска для внутренних работ для здорового климата в помещении:</p> <ul style="list-style-type: none">■ регулирует обмен воздуха, с высокой паропроницаемостью■ не содержит консервантов и пластификаторов■ поддерживает гигиену воздуха в помещении■ стойкая к мытью■ высокоукрывистая■ с природной защитой от плесени■ с минимальной эмиссией■ повышенный комфорт в применении■ равномерный слой <p>Идеальна для людей, страдающих аллергическими заболеваниями. Продукт одобрен Европейским Центром Исследования Аллергии.</p> <p>Предупреждает появление плесени, защитное фунгицидное действие при этом исполняет силикат – природное вещество. Не содержит биоцидных добавок.</p>

Классификация по DIN EN 13 300	<ul style="list-style-type: none">▪ Мокрое истирание: класс 3▪ Укрывистость: класс 2 при расходе 7 м²/л▪ Степень блеска: матовая <p>Максимальный размер зерна: тонкая дисперсия (около 100 μm) Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природное сырье, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.</p>
Цвет	Белый
Степень блеска	матовый
Плотность	ок.1,6 г/см ³
Пигментная основа	Диоксид титана, наполнитель.
Вид связующего	Силикат со специальной полимерной дисперсией.
Состав	Дисперсия акрилата, жидкое калиевое стекло, диоксид титана, карбонат альция, силикат, вода, присадки.
Код продукта	M-SK 01

Обработка

Основание	Для окраски стен и потолков внутри помещений: гостиные, спальни, детские комнаты, кухня, коридоры, офисы, детские и медицинские учреждения. Применяется для окраски всех минеральных оснований: штукатурка, известково-песчаная кирпичная кладка, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку оснований, покрытых силикатными красками, а также как заключительное покрытие на все виды обоев, ДСП, ДВП, гипсокартон. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и крепким. Непрочные старые покрытия, клеевые краски и обои без остатка удалить.
------------------	--

Нанесение	<p>Кисточкой, валиком, распылением, также безвоздушным. Перед применением хорошо перемешать. Одного насыщенного и равномерного слоя, как правило, достаточно. Сильно впитывающие и мелящие, контрастные основания обработать грунтом düfa Tiefgrund LF. Профи-рекомендация: чтобы избежать возможных «переходов» покрасить в первую очередь углы и канты, затем единым рабочим процессом подлежащую покраске площадь. При нанесении краскопультom краску разбавить водой до нужной консистенции.</p> <p><i>Airless – безвоздушный способ:</i> Угол распыления 50°, Сопло: 0,018 - 0,026 Давление распыления: 150-180 бар</p> <p><i>При высоком давлении:</i> Сопло: 2 мм Давление: 3 бара</p>
Расход	Ок. 145 мл/м ² , в зависимости от свойств основания. Точный расход определяется пробной покраской на объекте. На слабо впитывающих, ровных, не контрастных основаниях расход может уменьшаться до 100 мл/м ² в один слой.
Разбавление	Максимум до 10% водой.
Колеровка	Рекомендуется применять краску в белом цвете, тонировка с добавлением не силикатных красителей снижают антиаллергенные свойства краски. Силикатным красителем колеровка возможна, также машинным способом по системе Color Mix. При самостоятельной колеровке запрещено использовать жидкие пигментные концентраты на спирто-водной основе.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	Между слоями 4 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	2,5 и 10 л
Хранение	В плотно закрытой таре, в прохладном, защищенном от мороза месте. Разбавленный материал использовать сразу.

Примечания

Советы по безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Раздражает дыхательные пути, глаза, кожу. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу – основательно промыть водой. Не сливать в канализацию, водоёмы и грунт. Во время работы не курить, избегать приемов пищи и воды. Брызги на лакированную поверхность, стекло, керамику, металл, натуральный камень сразу удалить.
VOС (ЛОС)	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Общие требования к основанию

Основание должно быть прочным, крепким, чистым, сухим. Очистить основание от влияющих на адгезию веществ: спеченных слоев, смолы, воска, масел, мела, грибка и прочего. Непрочные старые покрытия, клеевые краски и обои без остатка удалить. Окрашиваемое основание проверить на совместимость с краской. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией VOB, DIN 18 363, часть C, раздел 3, малярные работы.

Поз.	Основание	Грунтовочное покрытие	Промежуточное или заключительное покрытие
1.	Известковый цемент, цементные штукатурки группы штукатурок PII, PIII	Новые штукатурки окрашивать только через 4-6 недель. Впитывающие и пористые штукатурки грунтовать düfa Tiefgrund LF. Высохшая поверхность не должна блестеть. См. инструкцию BFS №10	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
2.	Гипсовые штукатурки группы штукатурок PIV, PV	В зависимости от впитывающей способности грунтовать düfa Tiefgrund LF. Высохшая поверхность не должна блестеть. См. инструкцию BFS №10	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
3.	Плиты Rigips и Ferma-cell	Грунтовать düfa Tiefgrund LF. Высохшая поверхность не должна блестеть. На пожелтевшие гипсокартонные плиты нанести изолирующее покрытие. См. инструкцию BFS №12	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
4.	Прочно держащиеся обои, например «Рауфазер», обои с тиснением и прочие обои		1-2 слоя düfa Harmonieweiss
5.	Прочное старое покрытие	При необходимости провести испытание "липкой ленты" и испытание на совместимость с новым покрытием. Непрочные и потресканные старые слои краски удалить без остатка. Блестящие старые слои слегка отшлифовать.	1-2 слоя düfa Harmonieweiss

6.	Меющиеся непрочные старые покрытия	Полностью удалить и прогрунтовать 1 раз düfa Tiefgrund LF.	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
7.	Плиты из дерева, ДСП, клееная фанера, и твёрдолокнистые плиты	1 раз прогрунтовать düfa Allgrund	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
8.	Пожелтение от никотина, копоти и воды	1 слой düfa Nikotinsperre	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
9.	Области с грибком и плесенью	Удалить с помощью düfa Schimmelentferner.	1-2 слоя düfa Harmonieweiss
10.	Блестящие старые покрытия, н-р, лак или латексные краски	Отшлифовать.	1-2 слоя düfa Harmonieweiss

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Техническая информация от 10/2013